



# VästSvenska Tak AB

## Viapol Nordic SBS 5500

---



**Viapol Nordic SBS 5500** (Syrene - Bautadien - Styren) består av en högmodifierad destillerad asfalt med tillsats av elastomeriska polymer. Samtliga råvaror är noggrant kontrollerade och sorterade innan användning, detta för att få fram det färdiga materialets utmärkta kvalitetsegenskaper.

**Viapol Nordic SBS 5500** är uppbyggd på en kraftig Spundbond polyester som gör produkten helt oorganisk samtidigt med goda åldringsegenskaper, tålig mot mekanisk åverkan samt mycket god elasticitet.

**Viapol Nordic SBS 5500** är genom dess utmärkta mekaniska karaktärsdrag hos bäraren idealisk för alla typer av byggnader, där hög elasticitet krävs och även där låga temperaturer samt stora rörelser föreligger.

**Viapol Nordic SBS 5500** appliceras genom mekanisk infästning med svetsning av överläggen med varmluft, alternativt strängsvetsning mot det befintliga underlaget.

**Viapol Nordic SBS 5500** levereras som standard med mörkgrå skifferbeläggning, men kan även erhållas mot beställning med VIT - RÖD - GRÖN - LJUSGRÅ skifferbeläggning. Produkterna är lastade på kraftiga engångspallar samt krymplastade. SBS produkterna levereras alltid med en 50 cm polystyrene bobin, för att förhindra eventuell deformation.

***HÖGMODIFIERADE KVALITETSPRODUKTER***

# PRODUKTINFORMATION

## SBS 5500 / Viapol Nordic

Egenskaper	Värde	Enhet
Tjocklek:	5,0	mm
Vikt:	5,5	Kg/kvm
Köldflex:	-15	C
Mjukpunkt:	+ 116	C
Värmestab:	+ 100	C
Draghållfasthet: L	1200	N / 5 cm
Draghållfasthet: T	900	N / 5 cm
Brottöjning: L	50	%
Brottöjning: T	50	%
Rivhållfasthet: L	25,2	daN
Rivhållfasthet: T	26,6	daN
Vattentäthet:	Tät	1 m vp
Glidning i värme:	0,2	mm
Dimensionsstab: L	-,026	%
Dimensionsstab: T	-0,04	%
Täthet efter tojning i kyla:	10	%
Dynamiskt stansmotstånd:	Tät	Ø 10 mm
Statisk last	Tät	150 N
Brottkraft (utmattning 5000 cykler):	2440 / 2350	N
Brottdeformation:	64 / 60	mm
Nedböjning vid 25 N	6,6 / 27	mm

VästSvenska Tak AB

Manufakturgatan 5  
417 07 GÖTEBORG

Telefon: 031-23 01 50  
Fax: 031-65 42 13

Internet: [www.vastsvenskatak.se](http://www.vastsvenskatak.se)  
e-mail: [info@vastsvenskatak.se](mailto:info@vastsvenskatak.se)